



Multigum

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Guaina liquida colorata impermeabilizzante. Viene utilizzato per impermeabilizzazioni di terrazze, di muri di contenimento controterra ed in tutti quei casi dove si hanno problemi di infiltrazioni d'acqua di origine atmosferica. Buona elasticità e adesione sul supporto. A lavoro ultimato forma un manto continuo colorato, privo di qualsiasi forma di saldature e soprattutto di screpolature. Prodotto non idoneo per la impermeabilizzazione di vasche d'acqua e piscine o di superfici con contatto permanente con acqua.

2. COMPOSIZIONE

Emulsione stirolo-acrilica, extenders lamellari, ossidi di ferro e/o titanio, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Spolverare perfettamente la superficie ed assicurarsi che il supporto sia asciutto ed esente da tracce di grassi e oli. Su supporti cementizi è necessario 'primerizzare' la base con una mano di DERASOL diluito in rapporto 1:1 con acqua (su asfalto MULTIGUM non necessita alcuna primerizzazione). Applicare MULTIGUM in due mani: la prima diluita con acqua in rapporto 1:1, la seconda, a distanza minima di 12 ore, applicando il prodotto senza diluizione. Per una buona riuscita dei lavori si consiglia uno spessore finale non inferiore a 1mm.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO : 1,290 Kg./Lt +/-5%.

COLORE: bianco, grigio chiaro, rosso mattone e altre tinteggiature a richiesta.

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA': pasta tixotropica
RESA: 2 mq./Lt.x1mm. di spessore.

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 13, Lt. 5, Lt. 2,5, ml. 750.

ESSICCAZIONE: al tatto 2h a 20°C, in profondità 24h a 20°C.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 10°C e 30°C.

PEDONABILITA' 72 ore dall'applicazione a 20°C.

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento impermeabilizzante su supporto cementizio con guaina liquida stirolo-acrilica del tipo MULTIGUM della Spiver S.r.l. applicato in due mani, la prima diluita al 100% con acqua, la seconda senza diluizione, previa idonea primerizzazione con fissativo a solvente antialcali ad altissima penetrazione del tipo DERASOL della SPIVER S.r.l. . Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del

prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it