



## TEKNOSYL

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pittura murale per esterni a base di silicati indicato per la protezione e decorazione di nuovi e vecchi edifici. Le caratteristiche principali di TEKNOSYL sono le seguenti:

- Ottima adesione su tutti i tipi di supporti;
- Buon grado di traspirabilità ;
- Ottima idrorepellenza;
- Resistenza alle intemperie, alla luce e ai raggi UV .

### 2. COMPOSIZIONE

Silicati, microfiller calcarei, speciali extenders rinforzanti, ossidi di ferro e/o titanio speciali stabili agli U.V. e agli alcali, additivi.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione

Applicare una mano di SPIVERSIL PRIMER diluita in rapporto 1:1 in acqua; dopo 12 ore minimo applicare una prima mano come sottofondo di TEKNOSYL diluita con il 20% di acqua con rullo a pelo. Dopo 12 ore minimo applicare la seconda mano di TEKNOSYL con rullo a pelo con diluizione massimo dal 5% al 15% con acqua, in funzione del grado di riempimento desiderato.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1570 gr./lt +/- 5%

**ESSICCAZIONE:** al tatto circa 2 ore a 20°C; in profondità : circa 24 ore a 20° C.

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** compresa tra 5°C e 30°C .

**APPLICAZIONE:** Rullo di spugna, rullo a pelo, pennello o a spruzzo.

**RESA:** 2,5 – 3 m<sup>2</sup>/Lt (a due mani)

**COLORE:** Bianco.

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Global Tinting System.

**CONFEZIONI:** contenitori in polietilene da LT14

**DILUIZIONE:** 0-20% con acqua in base al tipo di lavorazione

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con pittura ai silicati del tipo TEKNOSYL della Spiver s.r.l., a base silicati microfiller calcarei, speciali extenders rinforzanti, speciali ossidi di ferro e/o titanio stabili agli U.V. e agli alcali, additivi, previa applicazione di una mano primer di aggancio del tipo SPIVERSIL PRIMER della Spiver S.r.l., su intonaco di fondo regolarizzato con RASANTE-W04.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)