



Colombina

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale a tempera tixotropica per interni ad alta copertura, dotata di buon potere riempitivo, buona resistenza allo sfregamento a secco, di elevato grado di traspirazione. E' applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

2. COMPOSIZIONE

Biossido di titanio, copolimeri poliacetovinilici in emulsione, carbonati cristallini ed amorfi altamente selezionati, speciali extender, additivi atossici.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO (in ragione dello spessore da rasare) ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di idropittura COLOMBINA opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,540 Kg./Lt. +/-0,5%

ASPETTO FILM: OPACO

COLORE: bianco

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

VISCOSITA': aspetto tixotropico

RESA: 6-7 m²/Lt. (a due mani)

DILUIZIONE: con acqua al 40-50% per applicazione a pennello e rullo, 60% per applicazione a spruzzo

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt, 14, Lt. 5 e Lt. 2,5

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

RESISTENZA AL LAVAGGIO (Metodo UNI 10765):

- Classificazione: Idoneo per applicazioni che non richiedono resistenza al lavaggio.

- Colpi di spazzola: < 1000

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A UMIDO (Norma EN 13300):

Resistenza: Classe4

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura a base di copolimeri poliacetovinilici in emulsione del tipo COLOMBINA della SPIVER S.r.l. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m², previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che

dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it